

水性丙烯酸钢结构专用漆

产品卖点

不燃不爆、高固含 刷涂面积大、抗闪蚀、无有害气体、干燥快

产品简介

- **概况** | 晨阳水性钢结构专用漆系列产品，由进口树脂、优质颜填料、添加剂配制而成，以水为稀释剂，无毒、无味、无污染，不燃不爆，配套体系完善，是传统溶剂型钢结构用漆的最佳换代产品。适用于轻型、高层、住宅、空间和桥梁钢结构行业中冷弯成型、热轧或焊接的结构部件(C型钢、槽钢、工字钢、H型钢等)的防护、防腐及装饰。
- **产品特点**
 - 加清水稀释，不燃不爆，无有害气体；
 - 固含量高，涂刷面积大；
 - 抗闪蚀，附着力强；
 - 耐候、耐水、保色性好；
 - 干燥快，易施工；
 - 漆膜坚韧，抗冲击。
- **使用说明：**
 - 可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过 10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀；
 - 涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮清除干净；
 - 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5℃或湿度大于 70%的状况下施工；
 - 漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于 5℃，湿度不大于 70%；烘干时，流平时间不少于 15 分钟，烘烤温度不低于 60℃，烘烤时间不少于 25 分钟；
 - 涂装第二遍时，第一遍应干透，两遍至少间隔 24 小时；
 - 严禁与其它涂料及有机溶剂混合；
 - 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。
- **贮存** | 在 5-35℃阴凉干爽环境密闭封存。生产日期及有效期请参阅包装桶标签。
- **警告**
 - **危害说明** | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。
 - **预防措施** | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用品，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。
 - **事故响应** | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请

立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

- **安全贮存** | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书)。

晨阳水漆 让家人放心