

家装水漆封闭抗碱底漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳家装水漆封闭抗碱底漆采用全新净味技术，降低底漆中残存气味，能有效渗入墙体内部，提供优异的附着力和超强的封闭性。配合面漆产品使用，保证涂膜更加亮丽、出色，营造舒适、健康、美观的居家环境，可广泛应用于各类高环保需求的场所。

■ **颜色** 白色

产品特点：

- 气味清新，健康环保
- 封闭性好，渗透性强
- 降低和均匀基层的吸水性
- 高效抗碱，施工便捷
- 节省面漆用量，提高漆膜丰满度

使用说明：

- **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。
- **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。
- **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。
- **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。
- **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。
- **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。
- **理论耗漆量** | 11-14 m²/L/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。
- **建议** | 可与晨阳内墙漆产品配套使用。

安全事项

- **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- **预防措施** | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■ **事故响应** | 如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。

■ **安全贮存** | 5℃以上, 35℃以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■ **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规 (弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■ **环保事项:**

有害物质含量符合国家标准 GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ **附注:** 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的, 但产品实际使用的环境则是多种多样, 不受我们所约束, 不明之处, 请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	底漆
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤50g/L