

然采丝内墙水漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳然采丝内墙水漆是采用净味新科技与漆膜功能完美结合的新一代高档墙面漆，采用创新净味乳液技术，漆膜具有独特的清爽手感，抗污渍效果明显，超强耐擦洗、防水透气、超强抗碱、加倍防霉、可调色，更高遮盖力等多种实用功能，是一款兼具高环保性与高实用性的产品，特别适合室内精装，让家居生活高枕无忧。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色。

产品特点：

- 全新净味技术；
- 独特清爽手感，抗污渍效果明显；
- 防水透气，超强抗碱；
- 可调色，更高遮盖力。

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 5%~10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 11-13 m²/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 施工丝光产品腻子施工后需涂刷一道然采加实色底漆，增加腻子的致密性，节约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两遍然采丝内墙水漆。

安全事项：

■危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。


■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。

■附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



| | |
|------------|-------------------------------|
| 产品类型 | 内墙涂料 |
| 产品大类 | 面漆光泽（60°）≤10 |
| 产品用途 | 适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰 |
| 挥发性有机化合物含量 | 挥发性有机化合物含量≤50g/L |